

出展分野

防-2

団体名

粕谷製網(株) / (株)カミナガ

# 高耐久 S T K ネット

## ■耐腐食性と耐候性

ポリエステル 100%で**錆び・腐食がありません**  
合成樹脂の中でも特に**紫外線に強い**素材です  
塩害や酸性の強い場所での使用に最適です

## ■軽量性

ポリエステルの**比重は 1.38**(鉄は 7.86)です  
作業の軽減や工期の短縮に役立ちます

## ■耐久性

耐久性は**60年以上**で、コスト削減に役立ちます

## ■耐破網性

きっ甲形2回ひねりで、**連続破網をしません**


## ■絶縁性と安全性

ポリエステルは**絶縁性**で、環境化学製品のため**有害物質を含みません**

## ■その他

使用後は再生プラスチック等として**再利用**ができます  
光の反射がなく**透過性に優**れています

■温度 230° 以上、PH14 以上の環境下では使用しないでください



きっ甲形2回ひねりのポリエステル製ネット

S T K ネット 規格

素線径 φmm	ピッチ mm	重量 g/m <sup>2</sup>	線強度 N/mm <sup>2</sup>
2.5	40	560	290以上
2.5	50	410	
3.0	50	580	
3.5	50	780	



錆びた金網の上から張っても  
錆をしません  
[一般国道 499 号 : 長崎市内]



軽量なため山間部での搬入・施工が容易にできます  
[本郷地区復旧治山 : 西海市崎戸町内]



透過性が良く景観を損ないません  
[国道 57 号防災 : 雲仙市内]



震災後の熊本城石垣補強防護ネット

## お問い合わせ先

取扱代理店(問合せ先)  
〒854-0069 長崎県諫早市貝津ヶ丘 489-15



TEL 0957-56-9703 FAX 0957-56-9813

http://www.kaminaga.co.jp

E-mail ysuga@kaminaga.co.jp

製造元

〒854-0037 長崎県諫早市川内町 485



TEL 0957-22-0373 FAX 0957-23-5505

http://www.kasutani.com

E-mail fukahori@kasutani.com